

IMPRELUX SOLVANT
EXTERIEUR - INTERIEUR

FICHE TECHNIQUE

F103-10

AFNOR NFT 36.005 Famille I - classe 7b1



IMPRESSION EN PHASE SOLVANT

Définition

- Impression en phase solvant.
- Fixateur pour supports douteux ou farinants.

Propriété

- Très bonne adhérence.
- Assure un très bonne fixation des peintures.
- Très bonne imprégnation sur les supports farinants

Supports

- **En intérieur** : surfaces verticales et plafonds, Plâtres et dérivés, Enduit de liants hydraulique, Métaux recouvert d'un primaire
- **En extérieur** : parois verticales, Béton, Enduit de liants hydraulique

Caracteristiques

Aspect du film Mat

Densité 1.30

Extrait sec en poids 60

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax** : 041 53.20.45 | **e-mail** : contact@peintures-decolux.com



Préparation des supports

Egrener, brosser et dépeussier les bétons, plaques et carreaux de plâtre

En extérieur : Appliquer une couche d'**IMPRELUX SOLVANT** puis recouvrir de 2 couches de peintures émulsion.

En intérieur : apres 1 couche d'**IMPRELUX SOLVANT** recouvrir d'une peinture glycérophtalique ou une émulsion acrylique

Application



Brosse ou rouleau :
1ère couche dilué à **5%**,



Pistolet Airless : **5 à 10 %** diluant WS.

Temp de séchage



Sec : **3 heures** / Recouvrable : **7 heures**

Consommation



De **6 à 8 m²/Kg**

Conditionnement



1 Kg - 3 Kg - 18 Kg

Ces conseils on une portée indicatrice mais ne peuvent suplérer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Adresse : 50, Av Djellat Habib, Gambetta (ex Av de Canastel), Oran - Algérie
Tél. : 0770 90.90.28 | **Fax :** 041 53.20.45 | **e-mail :** contact@peintures-decolux.com

